Guiding formulations for architectural and decorative paints (Solvent-based)

Internal reference: Formulations 5	PW 6	PBk 7	PY 42	PR 49:1	PR 101	PB 15	PG 7
Long-oil alkyd (70% solid)	26.1	33.8	35.4	30.0	30.1	47.8	28.3
DELTA-DC® 4002	1.1	4.0	2.8	3.1	3.7	2.9	2.8
Exkin 2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Aerosil 200	0.3	--	0.3	--	0.3	--	--
White spirit	12.1	45.8	11.1	46.5	5.5	25.9	50.0
Pigment	60.0	16.0	50.0	20.0	60.0	23.0	18.5
Total weight	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0